

RB2-X GREASE (RB2-X 二硫化钼复合锂基润滑脂)

Spanjaard RB2-X Grease (史班哲 RB2-X 二硫化钼复合锂基润滑脂) 是一款黑色高质量复合锂基脂, 含特殊的极压添加剂、防锈剂、抗氧化剂以及二硫化钼。史班哲 RB2-X 二硫化钼复合锂基润滑脂可广泛应用于抗磨轴承, 或者低速/高速、高负荷和湿工况下的应用。

应用范围

相较于 RB2 二硫化钼复合锂基润滑脂, 史班哲 RB2-X 二硫化钼复合锂基润滑脂的二硫化钼含量更高, 可用于重载领域, 适合高负荷以及高冲击工况下的应用。

史班哲 RB2-X 二硫化钼复合锂基润滑脂可用于润滑低速/高速球轴承、滚柱轴承及轴套, 例如: 各类汽车的轮毂轴承、大型运输车辆中的圆锥滚子轴承、底盘、万向节、工业轴承 (电机轴承) 和轴套。

史班哲 RB2-X 二硫化钼复合锂基润滑脂非常适合用于超重载采矿车和建筑车辆, 尤其是在多尘环境和湿工况下作业的车辆。

二硫化钼形成的固体润滑膜在极其严苛的工作环境下具有出色的润滑效果。使用史班哲 RB2-X 二硫化钼复合锂基润滑脂, 可合理配置润滑产品, 从而降低库存成本。

使用说明

可采用手涂或使用润滑脂枪。本品与其它同类锂基脂及复合锂基脂相容。在更换润滑脂时, 应当先冲洗掉旧的润滑脂。为此, 可在短时间内多次涂抹本润滑脂。

务必防止灰尘和污垢进入轴承, 特别是在储存润滑脂或包装轴承时, 需要格外注意。

操作与储存

拧紧盖子, 存放于阴凉处。切勿吸入。若不慎吞食, 应立即就医。

典型特性

NLGI 稠度等级	2
工作锥入度 (25°C 1/10 mm)	285
颜色	黑色
增稠剂	复合锂皂基
滴点 (°C)	> 230
铜片腐蚀 (24 小时/100°C)	合格
低温稳定性	合格
梯姆肯 OK 负荷值 (kg)	27
工作温度	
持续工作温度 (°C)	-25 ~ 150
基础油性能	
基础油粘度 (cSt, 40°C)	210

包装规格

500g、5kg、15kg、50kg、180kg。



CP/mg/RB2-X 二硫化钼复合锂基润滑脂 - 2018 年 1 月

史班哲公司通过了
南非标准局 (SABS) 的
ISO 9001 认证

特种润滑剂和相关化工产品
制造与销售商

SPANJAARD UK LIMITED
2 NEW STREET SQUARE
LONDON
EC4A 3BZ
ENGLAND
EMAIL: sales@spanjaard.biz
WEBSITE: www.spanjaard.biz

SPANJAARD LIMITED
PO BOX 7294
JOHANNESBURG
2000
SOUTH AFRICA
TEL: +27 (0)11 386 7100
EMAIL: sales@spanjaard.biz
WEBSITE: www.spanjaard.biz

中国区销售和技术服务商: 上海昆邦化工有限公司

电话: 021-58528856 59923197 传真: 021-58528166 E-mail: long@kunbond.com