

## SPATTER RELEASE NO.639 CERAMIC (防飞溅附着剂-639 号陶瓷型)

### Spanjaard Spatter Release #639 Ceramic

(史班哲防飞溅附着剂-639 号陶瓷型)是由高级陶瓷润滑剂与风干粘合树脂组成的分散体,具有出色的高温润滑与隔离性能,适用于润滑油和润滑脂无法使用的应用场合。本产品所形成的涂层无毒、无污染。

史班哲防飞溅附着剂-639 号陶瓷型形成的润滑膜在-20°C 到 350°C 的温度范围内保持稳定,但其中的陶瓷成分即使在高达 1000°C (或更高,前提是减少空气进入)下仍然具有干式润滑效果。

### 应用范围

- 用作高温润滑剂和隔离剂。
- 防止焊接飞溅物附着在焊枪、喷嘴和导电端上,从而减少飞溅物的堆积。
- 防止飞溅物附着在焊接夹具和管配件上。
- 具有干式润滑效果,适用于多尘环境。
- 防止金属表面发生腐蚀。
- 在热压作业期间,起到防粘屏障的作用。

### 典型特性

颜色	白色、不透明
密度 (g/cm <sup>3</sup> )	
工作温度 (°C)	-20°C ~ 350°C

### 使用说明

1. 将待处理元件进行彻底清洗和除脂。
2. 使劲摇晃气雾罐一分钟,直到罐内的搅拌球可自由滚动。在距离±30cm 处,将本产品均匀喷于干燥表面,形成一道薄涂层。
3. 触干时间不超过 2 分钟。在室温下放置 24 小时,或在 200°C 下烘烤 1 小时即可实现完全固化。
4. 使用后,将罐体倒置并喷 3 秒,以清洁喷嘴。

### 操作与储存

极易燃气雾剂。气雾罐属于压力容器,应避免阳光直射,禁止暴露在超过 50°C 的高温下。远离热源/火花/明火/高温表面。禁止吸烟。切勿刺破或焚烧气雾罐(即便是空罐)。切勿喷在明火或白热材料上。易燃物含量为 87%。严重刺激眼睛。可能引起皮肤过敏反应。可能让人犯困或头晕。只在通风良好的地方使用。避免儿童接触。



### 包装规格

400ml 气雾罐。

CP/mg/防飞溅附着剂-639 号陶瓷型 (CDF) - 2016 年 6 月

史班哲公司通过了  
南非标准局 (SABS) 的  
ISO 9001 认证

特种润滑剂和相关化工产品  
制造与销售商

SPANJAARD UK LIMITED  
2 NEW STREET SQUARE  
LONDON  
EC4A 3BZ  
ENGLAND  
EMAIL: [sales@spanjaard.biz](mailto:sales@spanjaard.biz)  
WEBSITE: [www.spanjaard.biz](http://www.spanjaard.biz)

SPANJAARD LIMITED  
PO BOX 7294  
JOHANNESBURG  
2000  
SOUTH AFRICA  
TEL: +27 (0)11 386 7100  
EMAIL: [sales@spanjaard.biz](mailto:sales@spanjaard.biz)  
WEBSITE: [www.spanjaard.biz](http://www.spanjaard.biz)

中国区销售和技术服务商: 上海昆邦化工有限公司

电话: 021-58528856 59923197 传真: 021-58528166 E-mail: [long@kunbond.com](mailto:long@kunbond.com)