

## SYNTHETIC GREASE 1225 (合成润滑脂1225)

SYNTHETIC GREASE 1225 (合成润滑脂1225) 是一款含二硫化钼的高质量合成润滑脂，即便在高温下使用时，也不会留下常见的含碳残留物。

### 应用范围

- \* 不容许任何积碳存在的高温抗磨轴承。
- \* 适用于可能接触合成或天然橡胶的应用场合，且不会造成过度溶胀。
- \* 工作温度极高的滑动轴承。
- \* 在其它润滑脂无法胜任的高温（超过300°C）应用场合，本品所含有的液体成分会挥发，并且不会留下任何积碳。
- 具体应用包括：烘箱轴承、窑车轴承、炉门合页、高温/高速抗磨轴承（如烘箱风机）。

### 使用说明

可采用手涂或使用润滑脂枪。与其它矿物油基润滑脂不相容。在更换润滑脂时，应当先冲洗掉旧的润滑脂。务必防止灰尘和污垢进入轴承，特别是在储存润滑脂或包装轴承时，需要格外注意。

### 典型特性

NLGI稠度等级	2
工作锥入度 (25°C, 1/10mm)	285
颜色	黑色
增稠剂	无机物
质地	光滑
滴点 (°C)	无
蒸发损失 (100°C, %)	1.0
动态防锈试验	<1
铜片腐蚀 (24小时/100°C)	合格
低温稳定性	合格
四球磨斑直径 (1小时, 75 °C, 40 kg, mm)	<0.4
梯姆肯OK负荷值 (kg)	20
工作温度	
持续工作温度 (°C)	-20 ~ 250
短期峰值温度 (°C)	400
基础油性能	
基础油粘度 (cSt, 40°C)	220
(cSt, 100°C)	30
粘度指数	160
闪点 (°C)	260
压降 (旋转氧弹法, 100小时后, psig)	<5

### 操作与储存

用盖子密封并存放于阴凉处，远离振动源。先去除手上的大部分润滑脂，并使用Spanjaard Hand Cleaner（史班哲洗手膏）清洗，再用肥皂和清水洗净。

### 包装规格

500g、5kg、15kg、50kg、180kg。



CP/mg/合成润滑脂1225 - 2017年9月

史班哲公司通过了  
南非标准局 (SABS) 的ISO  
9001认证

特种润滑剂和相关化工产品  
制造与销售商

SPANJAARD UK LIMITED  
2 NEW STREET SQUARE  
LONDON  
ECA4 3BZ  
ENGLAND  
EMAIL: [sales@spanjaard.biz](mailto:sales@spanjaard.biz)  
WEBSITE: [www.spanjaard.biz](http://www.spanjaard.biz)

SPANJAARD LIMITED  
PO BOX 7294  
JOHANNESBURG  
2000  
SOUTH AFRICA  
TEL: +27 (0)11 386 7100  
EMAIL: [sales@spanjaard.biz](mailto:sales@spanjaard.biz)  
WEBSITE: [www.spanjaard.biz](http://www.spanjaard.biz)

中国区销售和技术服务商：上海昆邦化工有限公司

电话：021-58528856 59923197 传真：021-58528166 E-mail：[long@kunbond.com](mailto:long@kunbond.com)